HYDRO MINERAL

Complément Minéral **Oléo+**

Fiche technique

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ : Le Complément Minéral Oléo+ est une solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux.



Flashez moi !

Pour télécharger la fiche technique

ISO 9001: BUREAU VERITAS Certification

Possédant un très fort pouvoir de minéralisation de surface, cela lui permet d'assurer une protection renforcée contre les graisses et les taches. Il a une protection efficace contre les graffitis, n'est pas sensible aux UV, la mineralisation est définitive.

Le Complément Minéral Oléo + est une solution de polycristaux de silicium. Il pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores.Cette réaction est appelée la minéralisation.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et plus résistants aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc...).

Le Complément Minéral Oléo+ a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions) et ne dénature pas l'aspect des matériaux. Les supports ainsi traités améliorent considérablement leurs propriétés physiques. Il est recommandé d'appliquer d'abord un Minéralisant TS afin de minéraliser en profondeur le support.

DOMAINES D'APPLICATION : Extérieur · Circulable · Piétons

Le Complément Minéral Oléo+ peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelages, les carrelages poreux, etc..., en extérieur, sur supports secs.



LIMITE D'EMPLOI : Le Complément Minéral Oléo+ étant un produit de traitement de masse qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 5 L, 2 L, et en Spray de 500 ml.

* Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 7-4.17]

FABRIQUÉ EN FRANCE

Assistance technique et commerciale France : Mr Paul Mercier 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z