

GEOTISS 16-5


Géotextile tissé de bandelettes, composé de fibres polypropylène haute densité.
Complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique, il est atoxique et respecte l'environnement.



0799-CPR-18

Utilisations :

Renforcement en chaussées et plateformes par augmentation de la portance du sol, consolidation dans le cas de construction de talus, murs de soutènement ou berges.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			VALEUR	VARIATION
Épaisseur sous 2 kpa	NF EN ISO 9863-1		0,45 mm	± 20 %
Masse surfacique	NF EN ISO 9864		80 g/m ²	± 15 %
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Résistance à la traction	NF EN ISO 10319	SP	16 kN	-10 %
		ST	16 kN	-10 %
Résistance à 5 % de déformation	NF EN ISO 10319	SP/ST	7,5 kN	-15 %
Déformation à l'effort de traction maximale	NF EN ISO 10319	SP	18%	± 15 %
		ST	13%	± 15 %
Résistance à la traction à 2 %		SP/ST	2,5 kN	-15 %
Résistance à la traction à 3 %		SP/ST	47,5 kN	-15 %
Perforation dynamique	NF EN ISO 13433		17 mm	+ 2
Poinçonnement statique CBR	NF EN ISO 12236		3 kN	-25 %
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES				
Perméabilité normale au plan	NF EN ISO 11058		0,020 m/s-1	-30 %
Ouverture de filtration	NF EN ISO 12956		205 µm	± 30 %
Capacité de débit dans le plan	NF EN ISO 12958		NR	/

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

5,30 m x 100 ml

