

# Monospace 35 Revêtu Kraft

L'alternative économique en rouleau



## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 05/018/408
- DOP 0001-13

|                                    | Code        | Niveau | Unité                    |
|------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| Conductivité thermique             | $\lambda D$ | 0,035  | W/(m.K)                  |
| Réaction au feu                    | Euroclasse  | F      |                          |
| Absorption d'eau à court terme     | WS          | < 1    | kg/m <sup>2</sup> en 24h |
| Perméabilité à la vapeur           | MU          | 1      |                          |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr         | 7,0    | kPa.s/m <sup>2</sup>     |
| Tolérance d'épaisseur              | d           | T2     |                          |



Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face

## Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Calfeutrement et élasticité
- Pose rapide
- Bonne tenue mécanique
- Solution économique de l'isolation des murs

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/pal | m <sup>2</sup> /rlx | m <sup>2</sup> /pal | Disponibilité |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| 65373     | 120          | 3,4                               | 1,2       | 5,4        | 30      | 6,48                | 194,4               | A             |
| 73501     | 100          | 2,85                              | 0,6       | 5,4        | 60      | 3,24                | 194,4               | A             |
| 73500     | 100          | 2,85                              | 1,2       | 5,4        | 30      | 6,48                | 194,4               | A             |
| 73503     | 85           | 2,4                               | 0,6       | 5,4        | 60      | 3,24                | 194,4               | A             |

| Référence | Epaisseur<br>mm | Rés.<br>thermique<br>m²K/W | Largeur<br>m | Longueur<br>m | rlx/pal | m²/rlx | m²/pal | Disponibilité |
|-----------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 73502     | 85              | 2,4                        | 1,2          | 5,4           | 30      | 6,48   | 194,4  | A             |
| 73505     | 75              | 2,1                        | 0,6          | 8,1           | 60      | 4,86   | 291,6  | A             |
| 73504     | 75              | 2,1                        | 1,2          | 8,1           | 30      | 9,72   | 291,6  | A             |
| 73509     | 45              | 1,25                       | 0,6          | 13,5          | 60      | 8,1    | 486    | A             |
| 73508     | 45              | 1,25                       | 1,2          | 13,5          | 30      | 16,2   | 486    | A             |

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X** X

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.